

ISPOPANEL 2K43

DESCRIPTION

ISPOPANEL 2K43 est un adhésif polyuréthane à deux composants de type général utilisé pour le collage de bois, PVC, XPS.

DONNEES TECHNIQUES

Base	Résine polyester
Couleur	Blanc
Viscosité (Brookfield)	Approx. 3000 mPas*
Densité	Approx. 1,42 g/cm ³
Diluant / Nettoyant	MEK
Durcisseur (%)	20% ISPODUR 32
Temps d'ouverture	Approx. 45 Min.
Méthode d'application	Couteau à colle pour revêtement
Consommation	150-200 g/m ² , selon les matériaux
Durée de vie	Approx. 6 mois
Contenu solide	Approx. 100 %

* La viscosité indiquée ci-dessus est basée sur la température de 20 ° C en vigueur au moment de la production. Des écarts mineures peuvent se produire pendant le stockage.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Bien fermé à des températures inférieures à + 10 ° C, il peut être décongelé.

Sensible au froid: oui, gelées à des températures de <10 ° C.

Inflammable: aucun combustible lourd.

Étiquetage selon les réglementations.

Pour les marchandises dangereuses: Xn (voir fiche de données de sécurité).

INSTRUCTIONS D'USAGE

Mélanger **ISPOPANEL 2K 43** avec **ISPODUR 32** avant utilisation. L'adhésif est appliqué sur la feuille avec un rouleau. La résistance de liaison finale est obtenue après environ 24 heures.

EMBALLAGES

Fût 220 kg

IBC 1100 kg



3, rue de Bitschhoffen 67350 LA WALCK – France

AUTRES INFORMATIONS

ISPO France garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche technique. La responsabilité d'ISPO FRANCE n'excédera jamais celles précisées dans les conditions générales de vente. En aucun cas, ISPO FRANCE n'acceptera de responsabilité dans aucun dommage d'aucune sorte. Les informations contenues dans la présente notice sont les résultats de nos tests et de notre expérience. Ces informations n'impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l'entière responsabilité de l'utilisateur de s'assurer, par des tests personnels, que le produit lui convient à l'application qu'il compte mettre en œuvre.