

ISPOCRYL LM

DESCRIPTION

Monocomposant de haute performance acrylique mastic qui durcit par évaporation de l'eau en joint élastoplastique avec une excellente résistance aux UV, aux intempéries, et des températures faibles et élevées. Convient pour l'étanchéité de la dilatation modérée même en plein air.

DOMAINES D'APPLICATION

Adhère aux matériaux de construction les plus courants, les métaux peints, l'aluminium et divers matériaux plastiques, (à l'exclusion du PE, PP, PTFE).

Étanchéité des joints entre les fenêtres et les cadres de porte à la maçonnerie, l'étanchéité des joints autour des boîtiers d'obturateur, les planches de fenêtres, les joints de mouvement modéré entre le béton, la brique, le bois. Étanchéité des joints de chevauchement et de chevauchement dans les ventilations et la climatisation.

Ne convient pas aux applications avec une immersion en eau fréquente ou permanente.

Après le durcissement complet, il peut être peint.

PROPRIETES TECHNIQUES

Couleur	: Gris, Blanc
Densité	: 1,60 - 1,63
Shore A (DIN 53505)	: ± 20
Temps de formation de peau	: 15-30 min
Résistance à la traction	: 0,21 N/mm ²
Rétrécissement du volume	: ± 12%
Capacité de mouvement	: 12-15%
Résistance à la température	: -25°C à +80°C
Temps de séchage (23°C, 50% H.R)	: ± 2 mm/24h
Température d'application	: +5°C à +40°C
Stockage	: 24 mois dans l'emballage d'origine fermé
Emballage	: Cartouche 310ml, Poche 600ml

INSTRUCTIONS D'USAGE

Les surfaces doivent être saines, exemptes d'huile, de graisse et de particules lâches. Évitez les éventuelles pièces friables et la surface légèrement humide, en particulier celles poreuses (comme les plaques de plâtre) afin d'éviter que le durcissement rapide puisse causer des chocs. Utilisez de l'eau (pas fréquemment et prolongée) seulement après un minimum de 12 heures de l'application.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pour de plus amples informations concernant la sécurité et la manipulation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations données dans nos circulaires sont les meilleures de notre connaissance.

DECLARATION DE GARANTIE

Cette notice est fournie à titre indicatif uniquement et peut contenir des informations inappropriées dans des conditions particulières d'utilisation. La société ne peut accepter aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations, en raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions de travail et de fabrication en dehors de notre contrôle. Les utilisateurs sont invités à confirmer l'adéquation de ce produit par leurs propres tests. Ces informations techniques remplacent toutes les autres fiches de données d'application et les informations produits publiées.

AUTRES INFORMATIONS

ISPO France garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche technique. La responsabilité d'ISPO FRANCE n'excédera jamais celles précisées dans les conditions générales de vente. En aucun cas, ISPO FRANCE n'acceptera de responsabilité dans aucun dommage d'aucune sorte. Les informations contenues dans la présente notice sont les résultats de nos tests et de notre expérience. Ces informations n'impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l'entière responsabilité de l'utilisateur de s'assurer, par des tests personnels, que le produit lui convient à l'application qu'il compte mettre en œuvre.