

ISPOCRYL MM

DESCRIPTION

Monocomposant acrylique à base d'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

Étanchéité des joints entre la fenêtre et les cadres de porte à la maçonnerie, l'étanchéité des joints autour des étuis d'obturateur, les planches de fenêtres, l'articulation avec le mouvement modéré entre le béton, la brique, le bois. Approprié surtout pour l'application intérieure.

PROPRIETES TECHNIQUES

Couleur	: Gris, Blanc, Brun
Densité	: 1,56 - 1,65
Shore A	: ± 35
Temps de formation de peau	: ± 25 min
Résistance à la traction	: ± 0,25 N/mm ²
Rétrécissement du volume	: ± 12%
Capacité de mouvement	: 8-10%
Résistance à la température	: -20°C à +80°C
Temps de séchage (23°C, 50% H.R)	: ± 2 mm/24h
Température d'application	: +2°C à +40°C
Stockage	: 24 mois dans l'emballage d'origine fermé
Emballage	: Cartouche 280ml

INSTRUCTIONS D'USAGE

Les surfaces doivent être saines, exemptes d'huile, de graisse et de particules lâches. Il peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides.

Les joints doivent être exposés à la pluie ou à l'eau (pas fréquemment et / ou prolongé) seulement après un minimum de 6 heures de l'application.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pour de plus amples informations concernant la sécurité et la manipulation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations données dans nos circulaires sont les meilleures de notre connaissance.

DECLARATION DE GARANTIE

Cette notice est fournie à titre indicatif uniquement et peut contenir des informations inappropriées dans des conditions particulières d'utilisation. La société ne peut accepter aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations, en raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions de travail et de fabrication en dehors de notre contrôle. Les utilisateurs sont invités à confirmer l'adéquation de ce produit par leurs propres tests. Ces informations techniques remplacent toutes les autres fiches de données d'application et les informations produits publiées.

AUTRES INFORMATIONS

ISPO France garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche technique. La responsabilité d'ISPO FRANCE n'excédera jamais celles précisées dans les conditions générales de vente. En aucun cas, ISPO FRANCE n'acceptera de responsabilité dans aucun dommage d'aucune sorte. Les informations contenues dans la présente notice sont les résultats de nos tests et de notre expérience. Ces informations n'impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l'entière responsabilité de l'utilisateur de s'assurer, par des tests personnels, que le produit lui convient à l'application qu'il compte mettre en œuvre.